

# Technische Information

## JASTO Bruchsteinmörtel

### JASTO Bruchsteinmörtel

für GaLa-Produkte

- Spezieller Mittelbettmörtel mit hoher Standfestigkeit und Klebkraft
- Mit Stützkorn für Mörtelbettdicken von 5-25mm
- Mit Trass besonders sicher gegen Ausblühungen
- Flexibel und Frostsicher
- Geschmeidige und leichte Verarbeitung



### Verwendungshinweise

Der JASTO Bruchsteinmörtel wird als Mittelbettmörtel für Gartenbauelemente wie Mauerblöcke, Mauerabdeckplatten aber auch für die Verlegung von Platten mit ungleichmäßiger Dicke eingesetzt. Durch die spezielle rein mineralische Formulierung mit Trass, bietet das Produkt erhöhte Sicherheit gegen Ausblühungen und Frost- Tauwechselbeanspruchungen. **Der Mörtel eignet sich prinzipiell für Mörtelbettdicken zwischen 5 und 25 mm, ggf. auch darunter.**

### Verarbeitungsrichtlinien:

In ein sauberes Gefäß werden ca. 4 l Wasser vorgegeben und mit einem Sack (15 kg) JASTO Bruchsteinmörtel intensiv und gründlich vermischt. Nach ca. 5 Minuten Reifezeit nochmals durchmischen. JASTO Bruchsteinmörtel wird mit einer Glättkelle unter kräftigem Druck als Kontaktschicht aufgezogen. Danach wird mit einer Mittelbettkelle das Mörtelbett auf den Untergrund aufgezogen. Alternativ kann das Material mit einer Fugpistole für mineralische Massen aufgebracht werden. Die Fugen vor der Erhärtung auskratzen und verschmutzte Oberflächen mit sauberem Wasser abwaschen.

Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 3 Stunden, eine Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C ist einzuhalten.



# Technische Information

## JASTO Bruchsteinmörtel

### **Ergiebigkeit und Verbrauch:**

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der zu verarbeitenden Steine oder Platten. Als Anhaltswert können ca. 7-11kg/m<sup>2</sup> je nach Auftragsdicke angenommen werden. Ansonsten gilt ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> und mm.

Ein Sack JASTO Bruchsteinmörtel reicht z. B. für:

Kompantik-Mauer:	ca. 25 lfm
Nostalgie-Mauer:	ca. 18 lfm
Antik-Mauer:	ca. 12,5 lfm
Burgmauer:	ca. 12,5 lfm
XL-Mauer:	ca. 10 lfm

**Lagerung:** Trocken und sachgerecht

### **Reinigung/Entsorgung:**

Mörtelreste eintrocknen lassen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

### **Hinweis:**

*Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit / Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Frisches Material ist gegen Frost zu schützen.*